



广州质量监督检测研究院

№ 建委2017-04-0812
S20170418

检验检测报告

第 1 页 共 3 页

产 品 名 称	波音软片	生产日期	2017-04-01
商 标	承兴	编号或批号	----
型号 / 规格 / 等级	(1039/1.22×50) mm	限用日期/保质期	----
		抽送样单号	S20170418
受检单位	----	检验类别	委托检验
任务来源	----	样品数量	1卷
委托单位	清远市承兴装饰有限公司	抽样基数	----
生产单位	清远市承兴装饰有限公司		
抽样地点	----	抽(送)样日期	2017年04月13日
来样方式	委托单位送样	验讫日期	2017年05月05日
检验依据	GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》 QB/T 2028-1994《软聚氯乙烯装饰膜(片)》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度: 23℃~25℃, 相对湿度: 50%~55%		
检 验	所检项目符合GB 18585-2001标准及QB/T 2028-1994标准要求。		
结 论			
备 注	_____ 签发日期: 2017年05月05日 此处未盖“检验检测专用章”本报告无效。 		

批准:

曹志祥

审核:

郭永翔

主检:

魏远芳



(5645/2017.05.08)

编号: S20170418

检验结果

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	标 准 要 求	检 验 结 果	单项评价
			-----	-----	
QB/T 2028-1994《软聚氯乙烯装饰膜（片）》					
1	外观	——	翘曲度：展开2m长其翘曲最高度应不大于10mm	符合要求	合格
			针孔：在3m长内小于或等于0.5mm的针孔不应超过一个，大于0.5mm的针孔不允许有	符合要求	
			漏涂：不允许	符合要求	
			料柱痕：不应有明显的料柱痕	符合要求	
			气痕：不应有明显的气痕	符合要求	
			光泽度：不应有明显的光泽斑	符合要求	
			附着杂质：不允许有0.6mm以上杂质；0.3mm～0.6mm的杂质每平方米不得超过1个	符合要求	
			卷取：卷取基本整齐；不应有严重的松懈、皱纹等缺陷	符合要求	
2	拉伸强度	MPa	≥12	纵向：34 横向：27	合格
3	断裂伸长率	%	≥150	纵向：166 横向：154	合格
4	直角撕裂强度	kN/m	≥40	纵向：60 横向：47	合格
5	尺寸变化率	%	纵：≤8.0 横：≤2.0	纵向：1.2 横向：1.0	合格
6	加热损失率	%	≤2.0	1.6	合格
GB 18585-2001·《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》					
7	重金属（或其他）元素：钡	mg/kg	≤1000	1.5	合格
8	重金属（或其他）元素：镉	mg/kg	≤25	未检出	合格
9	重金属（或其他）元素：铬	mg/kg	≤60	未检出	合格
10	重金属（或其他）元素：铅	mg/kg	≤90	未检出	合格
11	重金属（或其他）元素：砷	mg/kg	≤8	未检出	合格
12	重金属（或其他）元素：汞	mg/kg	≤20	未检出	合格
13	重金属（或其他）元素：硒	mg/kg	≤165	0.2	合格
14	重金属（或其他）元素：锑	mg/kg	≤20	未检出	合格

批准:

曹志祥

审核:

郭永翔

主检:

魏远芳



编号: S20170418

检 验 结 果

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			----	----	
15	氯乙烯单体	mg/kg	≤1.0	未检出	合格
16	甲醛	mg/kg	≤120	3	合格
1. 重金属钡、重金属镉、重金属铬、重金属铅检出限均为1.0mg/kg; 2. 重金属砷、重金属汞、重金属硒、重金属锑检出限均为0.1mg/kg; 3. 氯乙烯单体的检出限为0.1mg/kg。					

（专）

批准:

曹志祥

审核:

郭永翔

主检:

魏远芳

